

Technische fiche nr. 05

POLIPROPYLEEN KLEEFBAND

CELLOFIX ACRYLLIJM Low Noise

Belangrijkste toepassingen

Sluiten van kartonnen dozen. Sluiten van zakjes. Samenbinden en omsnoeren van kartonnen dozen

Kwaliteiten

Door zijn waterdichtheid, stabiliteit bij temperatuurschommelingen, zijn weerstand aan licht, de uitstekende transparantie van de film en de lijm, is dit product geschikt voor elke toepassing.

De moleculaire structuur van de film, alsook de lijm op basis van water, garanderen een verbranding met een minimum aan verontreinigende of giftige restantanten.

Deze kleefband is behandeld zodat een zachte en geluidloze afrolling wordt bekomen.

Enkele tips voor gebruik en opslag

De optimale gebruikstemperatuur is tussen 18 en 25°C.

In vergelijking met een kleefband met solventlijm, werkt de kleefkracht van de acryllijm minder vlug. De kleefkracht wordt optimaal één dag na het aanbrengen. Zorg er voor dat de oppervlakten van de kartons zuiver en droog zijn.

Het is aangeraden de kleefbanden op een constante temperatuur te bewaren en te beschermen tegen bovenmatige vochtigheid.

Technische kenmerken

Dikte van de film: micron (+/-10%)	35	28
Kleefkracht : gr/cm ² (+/- 7%)	210	210
Weerstand trekkracht : kg/cm (+/- 10%)	7,5	6,5
Treksterkte: % (+/- 20%)	60	55
Diameter van de kern: mm	76,2	76,2
Grammage de la colle gr/m ²	25	25

Kleuren :

havanna, transparant, wit, rood, blauw, groen, geel: enkel verkrijgbaar in een dikte van 35 micron

Breedte : 9, 12, 15, 19, 25, 38, 50, 75, 100, 150 mm

Lengte : 66, 132, 660, 990 m (Speciale afmetingen op aanvraag.)

Nota : de bovenvernoemde technische kenmerken zijn enkel indicatief. Het gaat hier om gemiddelde waarden.

Afrollers : Voor elke toepassing bestaat er een aangepaste afroller: hand-dozensluiser, "slakhuis"-afroller, tafelaafroller

STALEN EN PRIJZEN WORDEN OP AANVRAAG VERZONDEN.

We zijn gespecialiseerd in neutrale en bedrukte kleefbanden voor kantoor en verpakking, masking tape, versterkte en technische kleefbanden, koorden en touwen.