

Technische fiche n° 08

POLIPROPYLEEN KLEEFBAND VIBAC

SOLVENTLIJM

Belangrijkste toepassingen

- sluiten van kartonnen dozen
- sluiten van zakjes
- samenbinden en omsnoeren van kartonnen dozen

Specifieke kenmerken

Door zijn waterdichtheid, stabiliteit bij temperatuurwijzigingen, chemische vastheid en transparantie is dit product geschikt voor alle soorten verpakkingen. Door de moleculaire structuur van dit product blijven er bij verbranding geen giftige of verontreinigende restproducten over. De solventlijm is een lijm op basis van natuurlijk rubber.

Enkele tips voor gebruik en opslag

De optimale gebruikstemperatuur is tussen 15 en 20° C.

De oppervlakte waarop de kleefband geplakt wordt, moet schoon en droog zijn.

Om een maximale kleefkracht te bekomen, moet men flink op de band drukken.

De kleefkracht wordt maximaal een paar uren na het aanbrengen van de kleefband.

Het is aangeraden de kleefband te bewaren bij een constante temperatuur en bovenmatige vochtigheid te vermijden.

Technische kenmerken

	PP 600/601	PP 500/501	PP 400/401*
Dikte van de film: micron (+/-10%)	35	30	25
Kleefkracht : gr/cm ² (+/-7%)	270	270	270
Weerstand trekkracht: kg/cm (+/-10%)	6	5	4,8
Treksterkte: in % (+/-20%)	140	140	140
Diameter van de kern : mm (+/-1%)	76,2	76,2	76,2
Hoeveelheid lijm: gr/m ²	17/18	16,5/17,5	16/17,5

Nota : de bovenvernoemde technische kenmerken zijn enkel indicatief. Het gaat hier om gemiddelde waarden.

Kleuren : havanna en transparant

Breedte : 12, 15, 19, 25, 38, 50, 75, 100, 150 mm (*uitsluitend 38, 50, 75)

Lengte : 66, 132, 990 m

Speciale afmetingen op aanvraag.

Afrollers

Voor elke toepassing bestaat er een aangepaste afroller : hand-dozensluiter (code 8920), "slakhuis"-afroller , tafelaafroller (code 8912 voor 33m en 66m, max. breedte 25mm), zakkensluiter (code 8940).

STALEN EN PRIJZEN WORDEN OP AANVRAAG VERZONDEN.

Wij zijn gespecialiseerd in neutrale en bedrukte kleefbanden voor kantoor en verpakking, masking tape, versterkte en technische kleefbanden, koorden en touwen.